

## TRACT


Klimatyczna szóstka

LibetDecco ANTICO



### Sugerowane sposoby ułożenia

wzór 1



- Rozbudowany system 6 elementów
- Charakterystyczna, nieregularna powierzchnia
- Kostki barwione w masie



COLOR FLEX

COLOR MIX

ANTICO



ALS



3-5 mm

### DOSTĘPNE KOLORY



bazaltowy grafit



srebrno-szary

| element | grubość [cm] | szt. / big bag | m <sup>2</sup> / big bag | waga big bag [kg] | dostępne kolory                                      |
|---------|--------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 1, 2, 3 | 8            | 112            | 8,21                     | ok. 1450          | srebrno-szary<br>piaskowo-beżowy<br>bazaltowy grafit |
| 4       |              | 128            |                          |                   |                                                      |
| 5, 6    |              | 88             |                          |                   |                                                      |

|                                                                       |                                                                                                                                                                               |                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Zgodność z dokumentem odniesienia                                     | Norma PN-EN 1338                                                                                                                                                              |                             |         |
| J/M                                                                   | m²                                                                                                                                                                            |                             |         |
| Waga (kg/m2) lub (kg/szt.)                                            | 180                                                                                                                                                                           |                             |         |
| Wymiar poszczególnych elementów (mm)                                  | Długość:                                                                                                                                                                      | 90; 120; 150; 180; 210; 240 |         |
|                                                                       | Szerokość:                                                                                                                                                                    | 80                          |         |
|                                                                       | Grubość                                                                                                                                                                       | 80                          |         |
| Faza                                                                  | Bez fazy                                                                                                                                                                      |                             |         |
| Rodzaj powierzchni licowej                                            | Fakturowana                                                                                                                                                                   |                             |         |
| Kolorystyka powierzchni                                               | Monokolor                                                                                                                                                                     |                             |         |
| Sposób obróbki końcowej                                               | Postarzanie powierzchni                                                                                                                                                       |                             |         |
| Klasa betonu                                                          | ND                                                                                                                                                                            |                             |         |
| Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa) | ≥ 3,6                                                                                                                                                                         |                             |         |
| Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)                      | ND                                                                                                                                                                            |                             |         |
| Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)                           | ND                                                                                                                                                                            |                             |         |
| Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)                          | ND                                                                                                                                                                            |                             |         |
| Odporność na warunki atmosferyczne                                    | Klasa 3 (oznaczenie D)                                                                                                                                                        |                             |         |
| Odporność na ścieranie                                                | klasa 4 (oznaczenie I)                                                                                                                                                        |                             |         |
| Nasiąkliwość (%)                                                      | klasa 2 (oznaczenie B) ≤ 6,0                                                                                                                                                  |                             |         |
| Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)                                   | Długość                                                                                                                                                                       | Szerokość                   | Grubość |
|                                                                       | ± 2                                                                                                                                                                           | ± 2                         | ± 3     |
| Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)                        | ND                                                                                                                                                                            |                             |         |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie                                    | Zadawalająca                                                                                                                                                                  |                             |         |
| Trwałość                                                              | Zadawalająca                                                                                                                                                                  |                             |         |
| Współczynnik przewodności cieplnej                                    | 1,42 W/(m*K)                                                                                                                                                                  |                             |         |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego                             | Zadawalająca                                                                                                                                                                  |                             |         |
| Emisja azbestu                                                        | Brak zawartości azbestu                                                                                                                                                       |                             |         |
| Reakcja na ogień                                                      | A1                                                                                                                                                                            |                             |         |
| Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)                           | Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokrycia dachowego. |                             |         |
| UWAGI                                                                 | ALS; Bęben                                                                                                                                                                    |                             |         |
| Data aktualizacji                                                     | 15-02-2018 r.                                                                                                                                                                 |                             |         |

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.